

Berken BB/BB ext



Berken multiplex is opgebouwd uit door-en-door berken fineren. Een breed inzetbare plaat met maximale sterkte eigenschappen. De fineren zijn kruislings verlijmd en gelijkmatig opgebouwd uit fineren met een gemiddelde dikte van 1,5mm.

Kwaliteit

BB/BB

Verlijming

WBP EN314-2 klasse 2

Exterieur

Certificering

CE 2+

FSC PEFC

Brandclassificatie

D-s2,d0

Diktes

4 / 6,5 / 9 / 12 / 15 / 18 /

21 / 24 / 27 / 30 / 35 /

40 mm

Gewicht

Ca. 710 kg/m³

Kwaliteit

BB/BB – standaard kwaliteit (gepropt) voor schilderwerk, overplakken en overfineren

Categorie

Berken multiplex

Verlijming

WBP EN 314-2 klasse 2.

Gebruik

Beschut buiten

Technische klasse

EN 636-2

Gebruik en verwerking

Richtlijnen voor gebruik en verwerking kan je terugvinden in de houtwijzer bouwen, houtachtige plaatmaterialen.

Afmeting

- 1220 x 2440 mm
 - 1250 x 2500 / 1250 x 3050 mm
 - 1300 x 3050 mm
 - 1530 x 3050 mm
 - 2440 x 1220 / 2500 x 1250 mm
- Overige afmetingen op aanvraag.

Toepassing

Beplakken, interieur, carrosserie, mallen, meubels, overplakken, schilderwerk, timmerwerk en verpakken.

Toleranties

Toleranties conform EN 315

Nominale dikte (mm)	4	6.5	9	12	15	18	21	24	27	30	35	40
Aantal lagen	3	5	7	9	11	13	15	17	19	21	25	27
Gemiddelde dikte	3,8	6,4	8,8	11,9	14,9	17,8	20,9	23,9	26,9	29,9	35	39,9
Minimaal in mm	3,5	6,5	8,4	11,7	14,2	17,1	20,0	22,9	25,8	28,7	33,6	38,4
Maximaal in mm	4,3	6,9	9,5	12,8	15,6	18,7	21,8	24,9	28,0	31,1	36,3	41,4
Gemiddeld gewicht kg/m², van berken	2,7	4,6	6,5	8,4	10,4	12,3	14,3	16,2	18,2	20,3	24,2	28,0

Er zijn minimale verschillen qua tolerantie tussen de afzonderlijke normen van fabrieken. Bovenstaande tabel geeft een overzicht met gemiddelde waarden en kan per dikte licht afwijken.