

Berken C/C ext



Berken multiplex is opgebouwd uit door-en-door berken fineren. Een breed inzetbare plaat met maximale sterkte eigenschappen. De fineren zijn kruislings verlijmd en gelijkmatig opgebouwd uit fineren met een gemiddelde dikte van 1,5mm.

Kwaliteit

C/C

Verlijming

WBP EN 314-2 klasse 2

Exterieur

Certificering

CE 2+

FSC PEFC

Brandclassificatie

D-s2,d0

Diktes

12 / 15 / 18 / 21 / 24 /

27 mm

Gewicht

Ca. 710 kg/m3

Kwaliteit

C/C – kwaliteit zonder gerepareerde dekfineren en veel verkleuringen. Geen zichtwerk maar gebruik vanwege constructieve / sterkte eigenschappen. Standaard ongeschuurd

Categorie

Berken multiplex

Verlijming

WBP EN 314-2 klasse 2. DIN 68705 exterieur

Gebruik

Beschuit buitengebruik

Technische klasse

EN 636-2

Gebruik en verwerking

Richtlijnen voor gebruik en verwerking kan je terugvinden in de houtwijzer bouwen, houtachtige plaatmaterialen.

Afmeting

- 1250 x 2500

Overige afmetingen op aanvraag.

Toepassing

Carrosserie, interieur, meubels, schilderwerk, verpakken, casementen, mallen, overplakken, timmerwerk en wanden.

Toleranties

Toleranties conform EN 315.

Nominale dikte (mm)	4	6.5	9	12	15	18	21	24	27	30	35	40
Aantal lagen	3	5	7	9	11	13	15	17	19	21	25	27
Gemiddelde dikte	3,8	6,4	8,8	11,9	14,9	17,8	20,9	23,9	26,9	29,9	35	39,9
Minimaal in mm	3,5	6,5	8,4	11,7	14,2	17,1	20,0	22,9	25,8	28,7	33,6	38,4
Maximaal in mm	4,3	6,9	9,4	12,5	15,6	18,7	21,8	24,9	28,0	31,1	36,3	41,4
Gemiddeld gewicht kg/m², van berken	2,7	4,6	6,5	8,4	10,4	12,3	14,3	16,2	18,2	20,3	24,2	28,0

Er zijn minimale verschillen qua tolerantie tussen de afzonderlijke normen van fabrieken. Bovenstaande tabel geeft een overzicht met gemiddelde waarden en kan per dikte licht afwijken.