

Chili pine SE



Deze uit Chili afkomstige multiplexplaat bestaat uit hoogwaardige radiata pine (naaldhout) fineren. Radiata-pine komt uit plantages. Een breed inzetbare plaat met maximale sterkte eigenschappen. De plaat is zeer stabiel, de dekfineren vlak en goed.

Kwaliteiten

BC en CP/C

Verlijming

EN 314- Exterieur

Certificering

CE 2+

FSC

Diktes

9 / 12 mm 5 lagen

15 / 18 mm 7 lagen

21 mm 9 lagen

Gewicht

Ca. 550 kg/m³

Kwaliteit

B – gesloten dekfineer met houten fineer reparaties.

CP – gesloten dekfineer met gezonde noesten en kleine open noesten die gerepareerd zijn.

C – tegen fineer met open noesten en fineer niet gerepareerd

De plaat is aan beide zijden goed gescheurd.

Categorie

Constructie multiplex

Verlijming

WBP (Water Boiled Proof) – EN 314-2 klasse exterieur

Gebruik

Binnen- en buitengebruik

Afmeting

- 2440 x 1220 mm
- 2500 x 1250 mm

Overige afmetingen op aanvraag.

Toepassing

Constructie, meubels, schilderwerk, verpakken, interieur, renovatie, timmerwerk en vloeren.

Gebruik en verwerking

Richtlijnen voor gebruik en verwerking kan je terugvinden in de houtwijzer bouwen, houtachtige plaatmaterialen.



C Zijde



CP Zijde

**Let op: deze foto's zijn uitsluitend ter illustratie en kunnen afwijken van het daadwerkelijke product. Hout is een natuurproduct en kan variëren in kleur, structuur en nerfpatroon.*