



VERWERKINGSVOORSCHRIFTEN

INDONESISCH BETONPLEX

Haal het maximale uit je plaat met onze verwerkingsvoorschriften

Opslag

- Droog en vlak opslaan: Plaats de platen in een droge, goed geventileerde ruimte, horizontaal op een vlakke ondergrond met ondersteunende balken. Voorkom direct grondcontact.
- Beschermen tegen vocht: Voorkom langdurige blootstelling aan regen en vocht vóór montage voor behoud van kwaliteit.

Bewerken

- Gereedschap: Gebruik scherp (elektrisch) gereedschap. Het materiaal is goed te zagen, boren of frezen door de hardhouten kern.
- Voorboren: Boor gaten voor, vooral dicht bij de rand, om spijten te voorkomen.

Randafwerking

- Randen sealen: Na zagen of bewerken direct de randen behandelen met een randsealer, PVAC-lijm met verharder (klasse D4) of een vergelijkbaar product. Dit voorkomt vochtindringing en verlengt de levensduur.
- Gaten afdichten: Boor- en spijkergaten vóór toepassing vullen met geschikte sealer of epoxy.
- Beschadigingen herstellen: Herstel meteen beschadigingen aan de fenolcoating met een lak of coating voor waterdichtheid.

Montage

- Ontkistingsolie: Bij gebruik als bekisting het oppervlak vóór elke stort insmeren met een goede ontkistingsolie, zodat het beton makkelijk loslaat en de plaat minder snel beschadigt.
- Bevestigingsmiddelen: Gebruik RVS of verzinkte schroeven en nagels voor roestwering. Bevestig minimaal 2cm uit de rand.
- Ondergrond: Monteer op een vlakke ondergrond om doorbuigen of breken te voorkomen.

Gebruik

- Meermalig gebruik: Afhankelijk van het type project en correcte afwerking (randen en boorgaten goed afdichten, gebruik van olie, schoonmaken na gebruik) kan deze plaat 10× als wandbekisting of 5× als vloer gebruikt worden.
- Reinigen: Verwijder cementresten direct na ontkisten om schade aan de coating te voorkomen.
- Opslag na gebruik: Droog en vlak opslaan voor hergebruik.

Contact:

info@meplax.nl
+31 (0) 161 45 29 50

Kantoor:

Burgemeester Krollaan 17
5126 PT Gilze

Magazijn:

Burgemeester Krollaan 15
5126 PT Gilze