



VERWERKINGSVOORSCHRIFTEN

POOLS GRENEN

Haal het maximale uit je plaat met onze verwerkingsvoorschriften

Opslag

- Droog en vlak opslaan: Bewaar platen horizontaal op een vlakke ondergrond met ondersteuning om de 60 cm om doorbuigen en kromtrekken te voorkomen.
- Voorkom direct grondcontact: Gebruik altijd balkjes of pallets.
- Acclimatiseren: Laat de platen minimaal 24 uur acclimatiseren aan de verwerkingsruimte voor een stabiel vochtgehalte.

Bewerken

- Gereedschap: Gebruik scherp, fijngetand zaaggereedschap voor nette, splintervrije zaagsneden. Het materiaal is gemakkelijk te bewerken door boren, frezen en lakken.
- Voorboren: Boringen en schroefgaten, zeker bij de randen, altijd voorboren om splijten te voorkomen.
- Schuren: Schuur oppervlakken licht voor een optimale hechting van afwerkingen.

Randafwerking

- Randafwerking: Behandel de zaagkanten en boor-/schroefgaten direct na bewerking met een randsealer of vergelijkbaar product om vochtindringing te beperken.
- Overfineer- en schilderwerk: Pools grenen is uitermate geschikt voor blank lakwerk en beplakken. Verf of lak het oppervlak volgens wens.
- Beschadigingen: Herstel eventuele beschadigingen snel om de duurzaamheid te behouden.

Montage

- Bevestiging: Gebruik geschikte (RVS of verzinkte) schroeven/schroeven om roestvorming te voorkomen. Houd minimaal 15-20 mm afstand tot de rand.
- Dilatatie: Laat enkele millimeters speling tussen platen om werking bij vocht- en temperatuurverschillen op te vangen.
- Ventilatie: Zorg voor voldoende ventilatie rondom de platen om vochtproblemen te vermijden.

Gebruik

- Reinigen & inspecteren: Houd oppervlakken schoon; controleer randen en afwerking periodiek en herstel eventueel tijdig.

Contact:

info@meplax.nl
+31 (0) 161 45 29 50

Kantoor:

Burgemeester Krollaan 17
5126 PT Gilze

Magazijn:

Burgemeester Krollaan 15
5126 PT Gilze