



# VERWERKINGSVOORSCHRIFTEN

## RADIATA PINE MULTIPLEX

Haal het maximale uit je plaat met onze verwerkingsvoorschriften

### Opslag

- Droog en vlak bewaren: Bewaar de platen altijd horizontaal op een vlakke ondergrond met ondersteunende latten (om de 60cm) om vervorming en kromtrekken te voorkomen.
- Goede ventilatie: Sla de platen op in een droge, goed geventileerde ruimte. Vermijd direct contact met de grond.
- Acclimatisatie: Laat de platen minstens 24 uur acclimatiseren op de verwerkingslocatie voor een gelijkmatig vochtgehalte.
- Schilderen/lakken: Radiata Pine multiplex is goed overschilderbaar dankzij het gladde oppervlak. Schuur licht op voor het lakken of schilderen voor een optimale hechting.

### Bewerken

- Geschuurd oppervlak: Radiata Pine multiplex is aan beide zijden geschuurd en heeft een glad oppervlak, ideaal voor schilder- en lakwerk.
- Gereedschap: Gebruik scherp, fijngetand (cirkel)zaaggereedschap voor nette, splintervrije sneden. Ook eenvoudig te boren en frezen dankzij de fijne structuur.
- Voorboren: Boor altijd voor om splijten te voorkomen.
- Stofafzuiging: Werk bij voorkeur met stofafzuiging vanwege vrijkomend fijnstof.

### Montage

- Bevestigingsmiddelen: Gebruik schroeven of spijkers (RVS of verzinkt bij buitengebruik) voor een stevige bevestiging. Houd minimaal 15-20mm afstand tot de rand.
- Ondervloer: Leg indien nodig een vlakke en stabiele ondervloer aan voor een strak en blijvend resultaat.
- Ventilatie: Zorg bij vloer- en wandtoepassingen altijd voor voldoende ventilatie onder en rondom de platen.

### Gebruik

- Onderhoud: Controleer periodiek op beschadigingen aan randen en oppervlak, werk deze indien nodig bij om de levensduur te verlengen.

### Randafwerking

- Randen behandelen: Werk zaagkanten direct af met een randsealer, PVAC-lijm of coating voor bescherming tegen vocht. Herhaal dit na elke nieuwe bewerking.
- Afrekenen van beschadigingen: Vul kleine gaatjes of plekjes na het zagen of schaven met houtvuller en werk ze af voor een egaal resultaat.

---

#### Contact:

info@meplax.nl  
+31 (0) 161 45 29 50

#### Kantoor:

Burgemeester Krollaan 17  
5126 PT Gilze

#### Magazijn:

Burgemeester Krollaan 15  
5126 PT Gilze