



VERWERKINGSVOORSCHRIFTEN

SPAANPLAAT

Haal het maximale uit je plaat met onze verwerkingsvoorschriften

Opslag

- Droog en vlak bewaren: Plaatsen horizontaal opslaan op een vlakke ondergrond met latten of balkjes als ondersteuning (circa om de 60 cm) om doorbuigen en kromtrekken te voorkomen.
- Geen direct grondcontact: Leg de platen altijd op balkjes of pallets, niet direct op de vloer.
- Acclimatiseren: Laat de platen minimaal 24 uur acclimatiseren in de ruimte waarin ze verwerkt worden om spanningen en vervormingen te voorkomen.

Bewerken

- Gereedschap: Gebruik scherp, fijngetand zaaggereedschap voor nette en splintervrije zaagsneden.
- Voorboren: Boor schroefgaten voor, vooral dicht bij de rand, om splijten te voorkomen.
- Gemakkelijk te bewerken: Spaanplaat kan eenvoudig gezaagd, geboord en geschuurd worden.

Randafwerking

- Schilderen of bekleden: Spaanplaat P2 is eenvoudig af te werken met verf, lak of te bekleden met fineer of laminaat.
- Zaagranden beschermen: De zaagranden kunnen open zijn en profiteren van een randafwerking of sealer om vochtopname te beperken.

Montage

- Bevestiging: Gebruik geschikte bevestigingsmiddelen zoals schroeven en spijkers.
- Randafstand: Houd bij het bevestigen minimaal 15–20 mm afstand tot de randen aan.
- Ondergrond: Monteer op een stabiele, vlakke en droge ondergrond

Gebruik

- Niet geschikt voor toepassing in vochtige of buitenomstandigheden.

Contact:

info@meplax.nl
+31 (0) 161 45 29 50

Kantoor:

Burgemeester Krollaan 17
5126 PT Gilze

Magazijn:

Burgemeester Krollaan 15
5126 PT Gilze