



VERWERKINGSVOORSCHRIFTEN

OKOUMÉ MULTIPLEX

Haal het maximale uit je plaat met onze verwerkingsvoorschriften

Opslag

- Droog en vlak opslaan: Bewaar de platen in een droge, goed geventileerde ruimte, bij voorkeur op een vlakke ondergrond met voldoende ondersteuning (max. 30 cm tussen de steunpunten) om doorbuigen te voorkomen.
- Acclimatiseren: Laat de platen acclimatiseren aan de ruimte waar ze verwerkt worden, zodat spanningen en kromtrekken worden voorkomen

Bewerken

- Gereedschap: Gebruik scherp en geschikt gereedschap voor zagen, boren, frezen en schuren. Het splintert nauwelijks bij het gebruik van scherp gereedschap.
- Voorboren: Schroefgaten altijd voorboren om splijten te voorkomen, vooral bij de randen.
- Bevestigingsmiddelen: Gebruik bij buitentoepassing altijd RVS (roestvrijstalen) schroeven of nagels om roestvorming te voorkomen

Randafwerking

- Kop- en zijkanten: Schuur scherpe randen licht rond (radius 2-3 mm) voor een betere hechting van verf en om het indringen van vocht te beperken.
- Sealen: Behandel de kopse kanten met een randsealer of meerdere lagen grondverf. Herhaal dit tot de kopse kanten volledig dicht zijn

Montage

- Ventilatie: Zorg voor voldoende ventilatie achter de plaat, zeker bij buitentoepassingen. Dit voorkomt vochtophoping en verlengt de levensduur van het materiaal.
- Naden: Houd tussen de platen een voeg van circa 10 mm aan voor werking van het hout. Plaats achter deze voeg eventueel een strook EPDM of DPC-folie.
- Draagconstructie: Gebruik een stabiele, vlakke en droge ondergrond. Bij verticale montage altijd verticaal lattenwerk toepassen voor optimale ventilatie

Afwerking

- Schilderen: Werk okoumé multiplex altijd af met een geschikte verf of lak, vooral bij buitentoepassing. De gladde structuur maakt schilderen eenvoudig.
- Tijdige afwerking: Werk de platen zo spoedig mogelijk na montage af (binnen een week), om weersinvloeden geen kans te geven.
- Onderhoud: Controleer en onderhoud de afwerking regelmatig, vooral bij buitentoepassingen, om de levensduur te maximaliseren

Contact:

info@meplax.nl
+31 (0) 161 45 29 50

Kantoor:

Burgemeester Krollaan 17
5126 PT Gilze

Magazijn:

Burgemeester Krollaan 15
5126 PT Gilze