

Fins vuren II/III TG 2



Deze uit Finland afkomstige triplexplaat bestaat uit door-en-door vuren fineren van 3mm. Ideaal voor constructiewerk zowel binnen als buiten. De dikke fijnnervige fineren met lange vezels geven de plaat een aanzienlijk grote sterkte en stijfheid. De platen zijn licht , makkelijk om mee te werken, te zagen en te spijkeren.

Kwaliteiten

II/III

Verlijming

EN 314-1 klasse 3 -

Exterieur

Certificering

CE 2+

PEFC

KOMO

Brandclassificatie

D-s2,d0

Diktes

18 mm

Gewicht

Ca. 450 kg/m3

Kwaliteit

II – gesloten en geschuurd

III – mogelijk open gebreken en licht geschuurd

Categorie

Constructie multiplex

Verlijming

WBP (Water Boiled Proof) – SFS-EN 314-1 ,
SFS-EN 314-2/ klasse 3 ,
BS 6566 part 8/ type WBP (1985)
DIN 68705/ BFU 100

Gebruik

Binnen- en buitengebruik

Afmeting

- 2440 x 1220 mm

Overige afmetingen op aanvraag.

Toepassing

Constructie, renovatie, timmerwerk, vloeren, interieur, schilderwerk, verpakken en wanden.

Gebruik en verwerking

Richtlijnen voor gebruik en verwerking kan je terugvinden in de houtwijzer bouwen, houtachtige plaatmaterialen.

Eigenschappen

Al deze eigenschappen zijn belangrijke voordelen van het gebruik van plaatmateriaal in constructieve toepassingen. In de bouw wordt deze vlakke Finse plaat veel toegepast als wand-, vloer- en dakbeschot. Ook zeer geschikt voor diverse industriële toepassingen.

- Zeer vlak
- Licht en vormvast
- Hoge vochtbestendigheid
- Snel en gemakkelijk te bewerken
- Grote sterkte in lengte- en dwarsrichting