

Firepro populieren



Populieren multiplex waarbij de fineren individueel zijn behandeld met een op zout gebaseerde vloeistof voor het verlijmen en persen waardoor het multiplex brandvertragend wordt. Deze behandeling zorgt voor een duurzame brandvertragende werking in vergelijking met een oppervlakte behandeling. De brandvertragende eigenschappen worden zo behouden na het zagen of bewerken van de platen. De dekfineren zijn afzonderlijk behandeld waardoor de plaat goed kan worden beplakt met een HPL of houtfineer.

Kwaliteiten

BB/BB – garnica

fireshield

Verlijming

EN 314-2 klasse 1 -

Interieur

Certificering

CE 2+

PEFC

Brandclassificatie

B-s1-d0 EN 13501

Diktes

9 / 12 / 15 / 18 mm

Gewicht

Ca. 460-520 kg/m³

Kwaliteit

BB/BB(III/III) Standaard kwaliteit voor niet zichtbare oppervlakken, natuurlijke kleur met grote variaties gezonde noesten, open noesten en fineerscheuren met vloeibaar hout gerepareerd.

Categorie

Brandvertragend – populieren

Verlijming

INT EN 314-2 klasse 1

Emissie

E1, EN 13986

Gebruik

Binnengebruik

Gebruik en verwerking

Richtlijnen voor gebruik en verwerking kan je terugvinden in de houtwijzer bouwen, houtachtige plaatmaterialen.

Afmeting

- 2500 x 1220 mm

- 3100 x 1530 mm

Overige afmetingen op aanvraag.

Toepassing

Beplakken, interieur, renovatie, timmerwerk, wanden, casementen, overplakken, schilderwerk en vloeren.



BB Zijde



BB Zijde

**Let op: deze foto's zijn uitsluitend ter illustratie en kunnen afwijken van het daadwerkelijke product. Hout is een natuurproduct en kan variëren in kleur, structuur en nerfpatroon.*