

# Superply (AHP) B/BB



Aziatisch hardwood is een hardhout triplex bestaande uit verschillende hardhoutsoorten (mixed light hardwood). De binnenlagen zijn opgebouwd uit hardhoutsoorten waaronder eucalyptus.

## Kwaliteiten

Eucalyptus

B/BB

## Verlijming

EN314-2 klasse 1/2

Interieur

## Certificering

CE2+

FSC

## Brandclassificatie

D-s2,d0

## Diktes

5,5 / 9 / 12 / 15 / 18 / 22

/ 25 mm

## Gewicht

Ca. 570 kg/m<sup>3</sup>

## Kwaliteit

B (voorzijde) dekfineer ongevoegd, kleine gezonde pitkwasten toegestaan.

BB (achterzijde) deklaag vrijwel ongevoegd, beperkte reparaties toegestaan. Het kernhout wisselt in kleur van soort tot soort, en ook binnen eenzelfde soort kunnen kleurvariaties optreden.

## Categorie

Multiplex

## Verlijming

EN 314-2 klasse 1/2

## Gebruik

EN 636-1 S Voor constructief gebruik onder droge omstandigheden. Binnen gebruik.

EN 636-2 S Voor constructief gebruik onder vochtige omstandigheden. Beschut buiten indien de platen aan beide zijden worden voorzien van minimaal twee grondlagen en een afwerklaag. Zaagranden en boorgaten van de plaat 2 maal behandelen met een randsealer.

Houd er rekening mee dat deze methode regelmatig onderhoud vereist.

## Afmeting

- 2440 x 1220 mm
- 2500 x 1220 mm
- 3050 x 1530 mm

Overige afmetingen op aanvraag leverbaar.

## Toepassing

Interieur, renovatie, timmerwerk, wanden, verpakken, meubels en schilderwerk.

Zorg voor voldoende ventilatie bij het monteren van multiplexplaten om vochtophoping te voorkomen.

### **Gebruik en verwerking**

Richtlijnen voor gebruik en verwerking kan je terugvinden in de houtwijzer bouwen, houtachtige plaatmaterialen.

De prijs ten opzichte van andere hardhout triplexsoorten is zeer gunstig.

