



VERWERKINGSVOORSCHRIFTEN

EDELTRIPLEX EIKEN

Haal het maximale uit je plaat met onze verwerkingsvoorschriften

Opslag

- Droog en vlak opslaan: Bewaar de platen horizontaal op een volledig vlakke ondergrond met latten ter ondersteuning (om de 60cm) voor behoud van vlakheid.
- Voorkom direct grondcontact: Leg altijd balkjes of pallets onder de stapel, nooit direct op de vloer.
- Acclimatiseren: Minstens 24 uur in de ruimte waar verwerkt gaat worden om spanningen of kromtrekken te voorkomen.

Bewerken

- Eenvoudige verwerking: Eiken fineer triplex laat zich uitstekend zagen, frezen, schroeven en lijmen. Gebruik fijngetand zaaggereedschap voor nette, splintervrije randen.
- Voorboren: Vooral bij schroeven in de buurt van randen altijd voorboren om splijten te voorkomen.
- Frezen/bewerken: Voor decoratieve randen en zichtwerk zijn frezen en profileren goed mogelijk dankzij de stabiele opbouw.
- Stofafzuiging: Werk met een goede afzuiging vanwege vrijkomende houtstof.

Randafwerking

- Randen behandelen: Na zagen of boren de randen direct afwerken met randsealer, verdunde PVAC-lijm of een geschikte fineercoating. Dit beschermt het fineer en de multiplex opbouw tegen vochtopname en delaminatie.
- Schuren: Schuur randen en oppervlakken licht met fijne korrel (bijv. P240-P320) vóór afwerking voor optimale hechting van lak of olie.

- Afwerking: Werk het eiken fineer altijd af met blanke lak, olie of was voor bescherming, kleurbehoud en een warme uitstraling. Voor zichtwerk is een transparante, UV-bestendige lak aan te raden.
- Beschadigingen herstellen: Herstel kleinere beschadigingen of oneffenheden met houtvuller in passende kleur, daarna schuren en afwerken.

Montage

- Bevestiging: Monteer het plaatmateriaal met geschikte schroeven of lijm. Voor een hoge trekvastheid kan een combinatie van schroeven en houtlijm gebruikt worden.
- Randafstand: Houd minimaal 15-20mm uit de rand bij schroeven/spijkere voor stevige verbindingen.

Gebruik

- Regelmatig onderhoud: Controleer oppervlakken bij intensief gebruik en werk eventuele slijtplekken tijdig bij.

Contact:

info@meplox.nl
+31 (0) 161 45 29 50

Kantoor:

Burgemeester Krollaan 17
5126 PT Gilze

Magazijn:

Burgemeester Krollaan 15
5126 PT Gilze