



VERWERKINGSVOORSCHRIFTEN

ELLIOTIS PINE MULTIPLEX

Haal het maximale uit je plaat met onze verwerkingsvoorschriften

Opslag

- Droog en vlak opslaan: Bewaar de platen in een droge, goed geventileerde ruimte, horizontaal op een vlakke ondergrond met latten (om de 60cm) om doorbuigen en vochtopname te voorkomen.
- Voorkom grondcontact: Plaats altijd stutten of balkjes onder de platen, nooit direct op de vloer.
- Acclimatisatie: Laat de platen minstens 24 uur acclimatiseren aan de montageomgeving.

Bewerken

- Gereedschap: Gebruik scherp, fijngetand zaaggereedschap voor schone zaagsneden en minimale splinters.
- Voorboren: Bij schroeven of spijkers dichtbij de randen altijd voorboren om splijten te voorkomen.
- Stofafzuiging: Werk met effectieve stofafzuiging vanwege vrijkomend fijnstof.

Randafwerking

- Randen behandelen: Behandel na zagen/bewerken de randen met randsealer of PVAC-lijm voor bescherming tegen vocht.
- Schuren: Rond scherpe randen licht af (radius 2-3mm) voor een betere hechting en minder kans op beschadiging.
- Beschadigingen herstellen: Eventuele open kwasten of beschadigde plekken direct dichten met vulmiddel of lak, zeker bij zichtwerk of buitentoepassing.

Montage

- Bevestigingsmiddelen: Gebruik roestvaststalen (RVS) of verzinkte schroeven en spijkers. Houd minimaal 20mm afstand tot de randen.
- Ondergrond: Monteer op een stabiele, vlakke onderconstructie voor een perfect resultaat.
- Fixatie: Goed bevestigen om kromtrekken en loslaten te vermijden.

Gebruik

- Regelmatig controleren: Controleer periodiek op beschadigingen aan randen en oppervlak. Herstel tijdig om de levensduur te garanderen.

Contact:

info@meplax.nl
+31 (0) 161 45 29 50

Kantoor:

Burgemeester Krollaan 17
5126 PT Gilze

Magazijn:

Burgemeester Krollaan 15
5126 PT Gilze