



VERWERKINGSVOORSCHRIFTEN

MEPLA TEXTURE

Haal het maximale uit je plaat met onze verwerkingsvoorschriften

Opslag

- Droog en vlak opslaan: Leg de platen horizontaal op een egale, goed geventileerde ondergrond met latten (om de 60cm) ter ondersteuning.
- Voorkom direct vloercontact: Gebruik altijd balkjes of pallets onder de stapel.
- Minstens 24 uur acclimatiseren: Dit voorkomt spanning of kromtrekken tijdens of na verwerking.

Bewerken

- Eenvoudig te verwerken: Grenen multiplex met groef is licht in gewicht en gemakkelijk te zagen, boren, frezen en schuren met standaard gereedschap.
- Splinterarme sneden: Gebruik scherp, fijngetand gereedschap voor nette randen.
- Voorboren bij bevestigen dichtbij randen om splijten te voorkomen.

Randafwerking

- Essentieel bij (beschut) buitengebruik: Behandel alle zaagkanten en boorgaten direct met een randsealer, PVAC-lijm met verharder (klasse D4), of een andere vochtwerende coating.
- Afronden randen: Licht afgeronde randen (radius 2-3mm) verbeteren de hechting en beschermen tegen beschadiging en inwatering.
- Herhalen na iedere bewerking: Werk eventueel opnieuw af na zagen of boren voor maximale levensduur.

Montage

- Bevestiging: Schroeven of spijkeren met geschikte (bij voorkeur RVS of verzinkte) bevestigingsmiddelen, minimaal 15-20mm uit de rand.
- Chiplapped edges (lip-lasverbinding): Hiermee monteert je de platen naadloos tegen elkaar.
- Dilatatie: Laat, indien relevant, enkele millimeters speling tussen de platen om werking door vocht of temperatuur op te vangen.

Gebruik

- Periodiek inspecteren: Controleer periodiek op beschadigingen aan randen of coating en herstel deze tijdig.

Contact:

info@meplax.nl
+31 (0) 161 45 29 50

Kantoor:

Burgemeester Krollaan 17
5126 PT Gilze

Magazijn:

Burgemeester Krollaan 15
5126 PT Gilze