



VERWERKINGSVOORSCHRIFTEN

MERANTI B-CLAD

Haal het maximale uit je plaat met onze verwerkingsvoorschriften

Opslag

- Droog en vlak opslaan: Leg de platen horizontaal op een vlakke, goed geventileerde ondergrond met latten om de 60cm om kromtrekken en doorbuigen te voorkomen.
- Voorkom direct grondcontact: Zet balkjes of pallets onder de stapel, nooit direct op de vloer.
- Laat minimaal 24 uur acclimatiseren in de verwerkingsruimte voor een egaal vochtgehalte.

Bewerken

- Zeer goed te verwerken: Meranti multiplex is eenvoudig te zagen, boren, schuren, frezen, spijkeren, schroeven en lijmen dankzij de kruislings verlijmde fineren.
- Fijngetand en scherp gereedschap: Gebruik voor nette, splintervrije zaagsneden, zeker bij zichtwerk.
- Groeven en chiplapped edges: Door de eenzijdige groeven (100mm hart-op-hart) en lip-lasverbinding werk je naadloos door en ontstaat er een paneleffect.

Randafwerking

- Randsealer essentieel bij beschut buitengebruik: Behandel na zagen, frezen of boren altijd direct de randen met randsealer, PVAC-lijm met verharder (klasse D4) of vergelijkbaar product voor optimale bescherming tegen vochtindringing.
- Meerdere lagen mogelijk: Breng zo nodig meerdere lagen aan voor het beste resultaat.

Montage

- Bevestigingsmiddelen: Gebruik roestvaststalen (RVS) of verzinkte schroeven en spijkers, altijd minimaal 15-20mm uit de rand om splijten te voorkomen.
- Ondergrond: Monteer op een stabiele, vlakke draagconstructie.
- Ruimte voor werking: Laat enkele mm speling tussen de platen om uitzetting of krimp door vocht op te vangen.

Gebruik

- Regelmatig controleren: Controleer de afwerking en randdichting periodiek, vooral bij buitengebruik, en herstel indien nodig.

Contact:

info@meplax.nl
+31 (0) 161 45 29 50

Kantoor:

Burgemeester Krollaan 17
5126 PT Gilze

Magazijn:

Burgemeester Krollaan 15
5126 PT Gilze