



Betontriplex opgebouwd uit door-en-door eucalyptus fineren. Beide zijden zijn voorzien van een donkerbruine gladde fenol film (240 gr/m<sup>2</sup>). Geschikt voor beton waaraan eisen worden gesteld ten aanzien van gladheid.

## Kwaliteiten

Donkerbruine fenol film (240 gr/m<sup>2</sup>)

## Verlijming

EN 314-2 klasse 3 -  
Exterieur

## Certificering

CE 2+  
FSC

## Brandclassificatie

D-s2,d0

## Diktes

18 mm

## Gewicht

Ca. 550-600 kg/m<sup>3</sup>

## Kwaliteit

Donkerbruine gladde fenol film 240 gr/m<sup>2</sup>

## Afmeting

- 2500 x 1250
- 3000 x 1500

## Repetitiefactor<sup>1</sup>

Ca. 10-15 keer wand / Ca. 5-7 keer vloer

## Toepassing

Bekistingsplaat, aanhangwagens en eenvoudig timmerwerk.

## Randsealing

De randen zijn afgewerkt met een coating om vocht opname tijdens het transport te beperken. Voor gebruik, na het zagen en bewerken, de randen altijd opnieuw voorzien van een randsealer/PVAC-lijm met verharder (klasse D4) of gelijkwaardig product.

## Verwerking

Door vakkundig gebruik van deze plaat wordt de levensduur aanmerkelijk verlengd. Indien de plaat goed wordt verwerkt met ontkistingsolie en het verwijderen van cementresten na het ontkisten, het afwerken van de plaat, het voorkomen van beschadigingen, het afdichten van boor- en spijkergaten **VOOR** toepassing en de juiste opslag van de platen **VOOR** en **NA** gebruik.

<sup>1</sup> De repetitiefactor is bedoeld als richtlijn en is afhankelijk van de wijze waarop met de bekisting wordt gewerkt. Er zijn geen garanties van toepassing.