



VERWERKINGSVOORSCHRIFTEN

FRANS GRENEN

Haal het maximale uit je plaat met onze verwerkingsvoorschriften

Opslag

- Altijd droog en vlak opslaan: Leg de platen in een droge, goed geventileerde ruimte op een vlakke ondergrond met steunlatten (om de 60cm) om kromtrekken te voorkomen.
- Nooit direct op de grond: Gebruik altijd balkjes of pallets onder de stapel.
- Altijd acclimatiseren: Laat de platen minimaal 24 uur acclimatiseren in de ruimte waar ze verwerkt worden.

Bewerken

- Zeer goed te bewerken: Frans grenen multiplex is gemakkelijk te zagen, boren, frezen en schuren, mede door de kruislings verlijmde fineren.
- Scherp, fijngetand zaaggereedschap: Gebruik voor nette, splintervrije zaagsneden.
- Voorboren: Schroefgaten, vooral bij de randen, altijd voorboren om spijten te voorkomen.
- Stofafzuiging: Zorg bij machinale bewerking voor effectieve stofafzuiging.

Randafwerking

- Direct behandelen na bewerken: Alle randen, boorgaten en zaagsneden direct afwerken met een randsealer, PVAC-lijm of gelijkwaardig om vochtindringing en delaminatie te voorkomen.
- Herstellen van beschadigingen: Herstel beschadigde delen (zoals toplaag of randen) direct met lak/coating voor blijvende waterdichtheid.
- Optioneel schilderen/lakken: Een beschermende verf- of laklaag verlengt de levensduur bij buitentoepassing.

Montage

- Bevestigen met RVS of verzinkte schroeven/spijkers: Voor een lange levensduur en zonder roestvorming, bevestig minimaal 20mm uit de rand.
- Goede ventilatie: Zorg voor voldoende ventilatie rondom het plaatmateriaal, vooral bij buitentoepassing.

Gebruik

- PEFC-gecertificeerd: Duurzame houtkeuze en milieuvriendelijk.
- Brandklasse D-s2, d0: Niet brandvertragend toepasbaar.

Contact:

info@meplax.nl
+31 (0) 161 45 29 50

Kantoor:

Burgemeester Krollaan 17
5126 PT Gilze

Magazijn:

Burgemeester Krollaan 15
5126 PT Gilze