Firepro populieren



Populieren multiplex waarbij de fineren individueel zijn behandeld met een op zout gebaseerde vloeistof voor het verlijmen en persen waardoor het multiplex brandvertragend wordt. Deze behandeling zorgt voor een duurzame brandvertragende werking in vergelijking met een oppervlakte behandeling. De brandvertragende eigenschappen worden zo behouden na het zagen of bewerken van de platen. De dekfineren zijn afzonderlijk behandeld waardoor de plaat goed kan worden beplakt met een HPL of houtfineer.

Kwaliteiten
BB/BB – garnica

fireshield

Verlijming
EN 314-2 klasse 1 -

Interieur

Certificering
CE 1
PEFC

Brandclassificatie
B-s1-d0 EN 13501

Diktes
9 / 12 / 15 / 18 mm

Gewicht
Ca. 460-520 kg/m3

Kwaliteit
BB/BB(III/III) Standaard kwaliteit voor niet zichtbare oppervlakken, natuurlijke kleur met grote variaties gezonde noesten, open noesten en fineerscheuren met vloeibaar hout gerepareerd.

Categorie
Brandvertragend – populieren

Verlijming
INT EN 314-2 klasse 1

Emissie
E05, EN 13986

Gebruik
Binnengebruik

Afmeting
- 2500 x 1220 mm
- 3100 x 1530 mm

Overige afmetingen op aanvraag.

Toepassing
Beplakken, interieur, renovatie, timmerwerk, wanden, cassementen, overplakken, schilderwerk en vloeren.

Gebruik en verwerking
Richtlijnen voor gebruik en verwerking kan je terugvinden in de houtwijzer bouwen, houtachtige plaatmaterialen.



BB Zijde



BB Zijde

**Let op: deze foto's zijn uitsluitend ter illustratie en kunnen afwijken van het daadwerkelijke product. Hout is een natuurproduct en kan variëren in kleur, structuur en nerfpatroon.*